

MLI MY 17

MANUALE LIGHT

DESCRIZIONE

Film estensibile light in LLDPE standard per utilizzo manuale.
Mandrino 140 gr.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,917 ± 0.003	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	82	g	ASTM-D 1709
↓ MD	20		
Carico di rottura		N/mm ²	ASTM-D 882
→ TD	18		
↓ MD	55		
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882
→ TD	530		
Potere collante (cling)	125	Cn ± 15%	ASTM D5458
Prestiro Garantito	120	%	PLT 18
Prestiro Massimo	150	%	PLT 18
Spessore	17±1	μ	PLT 01

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.

