



safety shoes
SINCE
1987

Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy
e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo	1900 S1P SRC
Calzata	11 Misure 35/48
Descrizione	Calzatura alta , in pelle scamosciata con rinforzo in punta e tallone inserti in nylon ad alto potere di resistenza allo strappo
Pulizia e manutenzione	Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool,diluenti,benzine,petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.

		MATERIALI	Norma	UNI EN ISO 20345:2012	U.M.	Risultato	Requisito
Calzatura completa		Protezione delle dita: Toe Cup Light puntale polimerico, amagnetico anticorrosivo, isolante, resistente all'urto fino a 200 joule.	5.3.2.2	Resistenza all'urto	mm	15,9	>14
		Lamina antiperforazione: HTC Insole non metallica amagnetica estremamente flessibile.	5.3.2.3	Resistenza alla compressione	mm	16,4	> 14
		Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.1.1	Resistenza alla perforazione	nessuna perforazione		>1100
			6.2.2.2	Resistenza elettrica			
				- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	5,81	
				- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	5,2	
Tomaio		Pelle scamosciata spessore 1,8-2,0	5.4.3	Carico di strappo	N	174	>60
			5.4.3	Resistente a trazione	N/mm ²	19,0	> 15
			5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	4,4	> 0,8
				Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	44,5	>15,0
Fodera anteriore e posteriore		Air Plus con elevato potere di traspirazione, resistente all'abrasione.	5.5.1	Carico di strappo	N	30	>15
			5.5.2	Resistenza all'abrasione			
				prova a secco		nessun foro dopo 51.200 cicli	
				prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli	
			5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2
				Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20
Soffietto		In tessuto, imbottito con gommapiuma da 4mm	5.6.1	Carico di strappo	N	80	> 18
Sottopiede		Tessuto perforazione zero	5.7.1	Spessore	mm	3,7	> 2
			5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	81	> 70
			5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	94	> 80
			5.7.4.1	Resistenza all'abrasione		il danneggiamento non è più severo di quanto evidenziato dal material di riferimento	

Articolo	1900 S1P SRC	Norma	UNI EN ISO 20345:2012			
Plantare estraibile	Di pulizia intera , anatomica rivestita in tessuto traspirante con fori	5.7.2	Assorbimento d'acqua		permeabile	
		5.7.4.2	Resistenza all'abrasione prova a secco prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli nessun foro dopo 12.800 cicli	
Suola	Poliuretano bi-densità antistatico iniettato direttamente su tomaia,antiscivolo,resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli .	5.8.1.1	Suola spessore senza ramponi	4,5	> 4	
		5.8.1.3	Suola altezza ramponi	3	> 2,5	
		5.8.2	Suola Carico di strappo	kn/m	5,8	> 5
		5.8.3	Suola Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	158	< 250
		5.8.4	Suola Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	2,5	< 4
		5.8.5	Suola Idrolisi	mm	1,5	< 6
		5.8.6	Suola Distacco tra gli strati separazione con strappo della suola	N/mm	3,5	> 3
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - pianta(suola intera) Resistenza allo scivolamento	0,45	> 0,32	
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento	0,36	> 0,28	
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - pianta (suola intera) Resistenza allo scivolamento	0,22	> 0,18	
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento	0,16	> 0,13	
Shock absorber	Poliuretano bi-densità	6.2.2.2	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	33	>20
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	0,2	< 12%
Produzione	100% Italiana					
Marchatura	a laser sotto la suola					