



safety shoes
SINCE
1987

LeWER Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy

e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo	409 S3 SRC
Calzata	11 Misure 35/48 Peso: 560 gr
Descrizione	Calzatura bassa in pelle fiore nero idrorepellente resistenza massima 250 V
Pulizia e manutenzione	Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.

	MATERIALI
Calzatura completa	Protezione delle dita: Toe Cup Light puntale polimerico, amagnetico anticorrosivo, isolante, resistente all'urto fino a 200 joule. Lamina antiperforazione: HTC Insole non metallica amagnetica estremamente flessibile. Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Tomaio Pelle Fiore spessore 1,8-2,0 mm

Fodera anteriore e posteriore Air Plus con elevato potere di traspirazione, resistente all'abrasione.

Soffietto tipo a soffietto imbottito e foderato
Sottopiede Tessuto

Norma	UNI EN ISO 20345:2012	U.M.	Risultato	Requisito
5.3.2.3	Resistenza all'urto	mm	14	>=14
5.3.2.4	Resistenza alla compressione	mm	14,5	>= 14
6.2.1.1.2	Resistenza alla perforazione	nessuna perforazione		>1100
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	6,74	
	- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	2,69	
5.4.3	Carico di strappo	N	156	>=120
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	1,6	>=0,8
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	25,1	>=15
6.3	Assorbimento d'acqua	%	7	<=30
6.3	penetrazione d'acqua	%	0	<=2
5.5.1	Carico di strappo	N	20	>=15
5.5.2	Resistenza all'abrasione			
	prova a secco		nessun foro dopo 51.200 cicli	
	prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli	
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>=2
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>=20
5.6.1	Carico di strappo	N	102	>= 36
5.7.1	Spessore	mm	3,7	> 2
5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	81	> 70
5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	94	> 80
5.7.4.1	Resistenza all'abrasione		il danneggiamento non è più severo di quanto evidenziato dal material di riferimento	

Articolo	409 S3 SRC	Norma	UNI EN ISO 20345:2012					
Plantare estraibile	Di pulizia intera , anatomica rivestita in tessuto traspirante con fori	5.7.3	Assorbimento d'acqua	permeabile	> 70			
		5.7.3	Deassorbimento d'acqua	permeabile	> 80%			
		5.7.4.2	Resistenza all'abrasione a secco	nessun foro dopo 25.600 cicli				
		5.7.4.2	Resistenza all'abrasione ad umido	nessun foro dopo 12.800 cicli				
Suola	Poliuretano bi-densità antistatico iniettato direttamente su tomaia,antiscivolo,resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli .	5.8.1.1	Suola spessore senza ramponi	4,5	> 4			
		5.8.1.3	Suola altezza ramponi	3	> 2,5			
		5.8.2	Suola Carico di strappo	kn/m	5,8	> 5		
		5.8.3	Suola Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	158	< 250		
		5.8.4	Suola Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	2,5	< 4		
		5.8.5	Suola Idrolisi	mm	1,5	< 6		
		5.8.6	Suola Distacco tra gli strati separazione con strappo della suola	N/mm	3,5	> 3		
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - pianta(suola intera) Resistenza allo scivolamento		0,45	> 0,32		
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento		0,36	> 0,28		
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - pianta (suola intera) Resistenza allo scivolamento		0,22	> 0,18		
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento		0,16	> 0,13		
		Shock absorber	Poliuretano bi-densità	6.2.2.2	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	33	>20
				6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	0,2	< 12%
Produzione	100% Italiana							
Marchatura	a laser sotto la suola							