



Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy

e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo	DESERT S1PS FO SR
Calzata	11 Misure 36/48
Descrizione	Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete traspirante

Pulizia e manutenzione	Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.
------------------------	---

Calzatura completa	MATERIALI
	Protezione delle dita: puntale in alluminio, amagnetico anticorrosivo, resistente all'urto fino a 200 joule.
	Lamina antiperforazione: HTC Insole non metallica amagnetica estremamente flessibile.
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.
ESD	Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-5:2018 Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-3:2018 Punto della norma CEI EN IEC 61340-4-5:2018
Tomaio	Pelle spessore 1,8-2,0 mm

Area dei materiali non permeabile al vapor d'acqua

Fodera anteriore e posteriore	Air Plus con elevato potere di traspirazione, resistente all'abrasione.
-------------------------------	---

Soffietto	In tessuto, imbottito con gommapiuma da 4mm
-----------	---

Norma	UNI EN ISO 20345:2022	U.M.	Risultato	Requisito
5.3.2.3	Resistenza all'urto	mm	15,5	>14
5.3.2.4	Resistenza alla compressione	mm	18	> 14
6.2.1.1	Resistenza alla perforazione	nessuna perforazione		>1100
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	1,22	
	- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	5,42	
5.3.3	Resistenza elettrica verso terra	ohm	4,7x10 ⁷	< 1x10 ⁹
5.3.3	Resistenza trasversale della suola	ohm	9,61x10 ⁷	< 1x10 ⁸
5.3.3	Chargeability	V	8,35	< 100
5.4.3	Carico di strappo	N	168	>60
5.4.4	Resistente a trazione	N/mm ²	16,0	> 15
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	1,5	> 0,8
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	19,5	>15,0
6.3	Penetrazione d'acqua	%	0	<2
6.3	Assorbimento d'acqua	%	4	<30
6.2.3	Area non permeabile al vapor d'acqua	%	12,50	<25
5.5.1	Carico di strappo	N	50	>15
	prova a secco		nessun foro dopo 51.200 cicli	
	prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli	
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20
5.6.1	Carico di strappo	N	69	> 18

Articolo	DESERT S1PS FO SR	Norma	UNI EN ISO 20345:2022			
Sottopiede	Tessuto perforazione zero	5.7.1	Spessore	mm	4,2	> 2
		5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm^2	81	> 70
		5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	98	> 80
		5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	il danneggiamento non è più severo di quanto evidenziato dal material di riferimento		
Plantare estraibile	EVA LIGHT, anatomica, forata antibatterica, con inserto shock absorber	5.7.2	Valore di Ph		4,05	> 3,2
	Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie ,	5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm^2	111	> 70
	favorendo il riciclo dell'aria contrastando la sudorazione del piede	5.7.4.2	Resistenza all'abrasione	nessun foro dopo 25.600 cicli		
Suola	Poliuretano bi-densità antistatico iniettato	5.8.1.1	Suola spessore senza ramponi		10	> 4
	direttamente su tomaia,antiscivolo,resistente all'abrasione,	5.8.1.3	Suola altezza ramponi		3	> 2,5
	agli idrocarburi e agli acidi deboli .	5.8.2	Suola Carico di strappo	kn/m	9,4	> 5
		5.8.3	Suola Resistenza all'abrasione	mm^3	95	<150
			(perdita di volume)			
		5.8.4	Suola Resistenza alle flessioni	mm	2,1	< 4
			(allargamento taglio)			
		5.8.5	Suola Idrolisi	mm	4	< 6
		5.8.6	Suola Distacco tra gli strati	N/mm	4,3	> 3
			separazione con strappo della suola			
		5.3.5.2	Suola (SRC) SRA - pianta(suola intera)		0,55	> 0,32
			Resistenza allo scivolamento			
		5.3.5.2	Suola (SRC) SRA - tacco (angolo di 7°)		0,47	> 0,28
			Resistenza allo scivolamento			
		5.3.5	Cond. A Posizione della calzatura		0,53	> 0,31
			inclinata verso il tacco di 7°			
		5.3.5	Cond. B Posizione della calzatura		0,53	> 0,31
			inclinata verso la punta di 7°		0,41	> 0,36
		5.3.5.3	Suola (SRC) SRB - pianta (suola intera)		0,28	> 0,18
			Resistenza allo scivolamento			
		5.3.5.3	Suola (SRC) SRB - tacco (angolo di 7°)		0,23	> 0,13
			Resistenza allo scivolamento			
		6.2.10	Cond. C Posizione della calzatura		0,42	> 0,19
			inclinata verso il tacco di 7°			
		6.2.10	Cond. D Posizione della calzatura		0,29	> 0,22
			inclinata verso la punta di 7°			
Produzione	100% Italiana	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi	%	6	< 12%
Marcatura	a laser sotto la suola		(variazione di volume)			
Shock absorber	Poliuretano bi-densità	6.2.2.2	Assorbimento di energia nella	J	38	>20
			zona del tallone			