MLI MY 17
MANUALE LIGHT

DESCRIZIONE
Film estensibile light in LLDPE standard per utilizzo manuale.
Mandrino 140 gr.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

DATI

Caratteristiche		**Valori**	**Unità di misura**	**Metodo**
Densità		0,917 ± 0.003	g/cm³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)		82	g	ASTM-D 1709
⇩	MD	20		
Carico di rottura			N/mm2	ASTM-D 882
⇨	TD	18		
⇩	MD	55		
Allungamento a rottura			%	ASTM-D 882
⇨	TD	530		
Potere collante (cling)		125	Cn ± 15%	ASTM D5458
Prestiro Garantito		120	%	PLT 18
Prestiro Massimo		150	%	PLT 18
Spessore		17±1	µ	PLT 01

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.