

CARTA BIANCA PURA CELLULOSA

PAPELERA DE ZICUNAGA S.A.

SCHEDA TECNICA

M-3

OFFSET 60 GR. K/2

	MEDIA	
GRAMMATURA	59,6	g/m ²
SPESSORE	78	Mm
INDICE DI VOLUME	1,31	cm ³ /g
LUNGHEZZA DI ROTTURA (LONG./TRASV)	4800/2700	m
LUNGHEZZA DI ROTTURA MEDIA	3800	m
CARICO DI ROTTURA (LONG./TRASV)	4.3/2.4	Kg
ALLUNGAMENTO TRAZIONE (LONG./TRASV)	1.9/4.8	%
STRAPPO (LONG./TRASV)	41/47	g/m ²
SCOPPIO	1,6	Kg/cm ²
RIGIDITA' KODAK	0.15/005	mN.m
RUGOSITA' BENDTSEN (T/F)	200/160	ml/min
CERE DENNISON	19/18	-
INDICE COBB	25/24	g/m ²
CENERI	15,4	%
POROSITA' GURLEY	7	S
POROSITA' BENDTSEN	1550	ml/min
GRADO DI BIANCO	94,1	%
OPACITA'	80,8	%