

CARTA BIANCA PURA CELLULOSA

PAPELERA DE ZICUNAGA S.A.

SCHEDA TECNICA

M-3

OFFSET 60 GR. K/2

| | MEDIA | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| GRAMMATURA | 59,6 | g/m ² |
| SPESSORE | 78 | Mm |
| INDICE DI VOLUME | 1,31 | cm ³ /g |
| LUNGHEZZA DI ROTTURA (LONG./TRASV) | 4800/2700 | m |
| LUNGHEZZA DI ROTTURA MEDIA | 3800 | m |
| CARICO DI ROTTURA (LONG./TRASV) | 4.3/2.4 | Kg |
| ALLUNGAMENTO TRAZIONE (LONG./TRASV) | 1.9/4.8 | % |
| STRAPPO (LONG./TRASV) | 41/47 | g/m ² |
| SCOPPIO | 1,6 | Kg/cm ² |
| RIGIDITA' KODAK | 0.15/005 | mN.m |
| RUGOSITA' BENDTSEN (T/F) | 200/160 | ml/min |
| CERE DENNISON | 19/18 | - |
| INDICE COBB | 25/24 | g/m ² |
| CENERI | 15,4 | % |
| POROSITA' GURLEY | 7 | S |
| POROSITA' BENDTSEN | 1550 | ml/min |
| GRADO DI BIANCO | 94,1 | % |
| OPACITA' | 80,8 | % |