



safety shoes
SINCE
1987

Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy
e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo BERLINO S3 SRC
Calzata 11 **Misure** 36/47 **Peso** 620 gr
Descrizione Calzatura bassa in pelle nabuk

Pulizia e manutenzione Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.

Calzatura completa

MATERIALI

Protezione delle dita: **puntale in alluminio**, amagnetico anticorrosivo, resistente all'urto fino a 200 joule.
Lamina antiperforazione: **HTC Insole** non metallica amagnetica estremamente flessibile.
Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Tomaio Pelle nabuk spessore 1,8-2,0 mm

Fodera anteriore e posteriore **AIR FRESH** 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

Norma	UNI EN ISO 20345: 2012	U.M.	Risultato	Requisito
5.3.2.2	Resistenza all'urto	mm	15	>14
5.3.2.3	Resistenza alla compressione	mm	17	> 14
6.2.1.1	Resistenza alla perforazione		nessuna perforazione	
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	1,4	
	- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	5,15	
5.4.3	Carico di strappo	N	158	>60
5.4.3	Resistente a trazione	N/mm ²	19,0	> 15
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	4,4	> 0,8
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	45,6	>15,0
6.3	Penetrazione d'acqua	%	0	<2
6.3	Assorbimento d'acqua	%	18	<30
5.5.1	Carico di strappo	N	35	>15
5.5.2	Resistenza all'abrasione			
	prova a secco		nessun foro dopo 51.200 cicli	
	prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli	
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20

Articolo	BERLINO S3 SRC	Norma	UNI EN ISO 20345: 2012				
Soffietto Sottopiede	In tessuto, imbottito con gommapiuma da 4mm Tessuto perforazione zero	5.6.1	Carico di strappo	N	69	> 18	
		5.7.1	Spessore	mm	3,7	> 2	
		5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	81	> 70	
		5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	94	> 80	
		5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	%	96	> 66	
Plantare estraibile	EVA LIGHT , anatomica, forata antibatterica,	5.7.2	Valore di Ph		4,05	> 3,2	
		5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	111	> 70	
		5.7.4.2	Resistenza all'abrasione prova a secco			nessun foro dopo 25.600 cicli	
			prova a umido			nessun foro dopo 25.600 cicli	
Suola	3 Densità Battistrada in gomma Strato intermedio ad alto assorbimento d'energia AIR 130 Starto finale in Poliuretano: Heel Protection	5.3.1.2	Resistenza al distacco tra tomaia e suola		4,2	> 3	
						con strappo della suola	
		5.8.1.1	Suola	spessore senza ramponi		5	> 4
		5.8.1.3	Suola	altezza ramponi		3	> 2,5
		5.8.3	Suola	Resistenza allo strappo della suola	kn/m	8,4	> 5
		5.8.4	Suola	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	95	<150
		5.8.5	Suola	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	< 4
Shock absorber	Poliuretano bi-densità	5.8.6	Suola	Idrolisi	mm	1,5	< 6
		5.8.7	Suola	Distacco tra gli strati	N/mm	4,1	> 3
				separazione con strappo del materiale			
Produzione	100% Italiana	5.3.5	Cond. A	Posizione della calzatura inclinata verso il tacco di 7°		0,44	>0,31
		5.3.5	Cond. B	Posizione della calzatura inclinata verso la punta di 7°		0,46	> 0,36
Marcatura	a laser , sotto l'arco plantare della calzatura	6.2.10	Cond. C	Resistenza allo scivolamento		0,25	> 0,19
		6.2.10	Cond. D	Posizione della calzatura inclinata verso il tacco di 7°		0,29	> 0,12

	inclinata verso la punta di 7°			
6.2.2.2	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	33	>20
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	6	< 12%