



Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy

e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo	DP1 S3S FO SR
Calzata	11 Peso: 530 gr
Descrizione	Calzatura bassa in pelle nabuk idrorepellente

Pulizia e manutenzione	Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.
------------------------	---

	MATERIALI
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale in alluminio , amagnetico anticorrosivo, resistente all'urto fino a 200 joule. Lamina antiperforazione: HTC Insole non metallica amagnetica estremamente flessibile. Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Tomaio	Pelle nabuk spessore 1,8-2,0 mm
--------	---------------------------------

Fodera anteriore e posteriore	Air Plus con elevato potere di traspirazione, resistente all'abrasione.
-------------------------------	--

Norma	EN ISO 20345:2024	U.M.	Risultato	Requisito
5.3.2.2	Resistenza all'urto	mm	15	>14
5.3.2.3	Resistenza alla compressione	mm	17	> 14
6.2.1.1	Resistenza alla perforazione	N	1235	>1100
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	5,33	
	- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	9,14	
5.4.3	Carico di strappo	N	154	>60
5.4.3	Resistente a trazione	N/mm ²	16,0	> 15
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	1,1	> 0,8
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	23,1	>15,0
6.3	Penetrazione d'acqua	%	0	<2
6.3	Assorbimento d'acqua	%	18	<30
5.4.7	Contenuto di cromo VI	non rilevabile		
5.5.1	Carico di strappo	N	20	>15
5.5.2	Resistenza all'abrasione			
	prova a secco	nessun foro dopo 51.200 cicli		
	prova a umido	nessun foro dopo 25.600 cicli		
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2
	Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20

5.5..5 Contenuto di cromo VI non rilevabile

Articolo DP1 S3S FO SR

Soffietto Sottopiede	In pelle imbottito con gommapiuma da 4 mm.
	Tessuto perforazione zero
Plantare estraibile Memory	100% poliuretano Memory antistatico, rivestito in materiale antibatterico Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie , favorendo il riciclo dell’aria contrastando la sudorazione del piede
Suola	Poliuretano PU antistatico iniettato direttamente su tomaia,antiscivolo,resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli .
Shock absorber	Poliuretano PU
Produzione	100% Italiana

Norma	EN ISO 20345:2024				
5.6.1	Carico di strappo	N	36	> 18	
5.7.1	Spessore	mm	3,7	> 2	
5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm^2	81	> 70	
5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	94	> 80	
5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	il danneggiamento non è più			
	severo di quanto evidenziato dal material di riferimento				
5.7.2	Assorbimento d'acqua	permeabile			
5.7.4.2	Resistenza all'abrasione	nessun danno			
5.8.2	Carico di strappo	KN/m	5	> 5	
5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	104	< 250	
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1,5	< 4	
5.8.5	Idrolisi	mm	2	< 6	
5.8.6	Distacco tra gli strati	N/mm	4,2	> 4	
	Coefficiente di attrito della suola		0,18	> 0,18	
6.2.4	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	24	>20	
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	0,2	< 12%	